



دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر  
فصلنامه‌ی کاربرد شیمی در محیط زیست

سال چهارم، شماره‌ی ۱۶  
پاییز ۱۳۹۲، صفحات ۲۰-۱۷

## مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک سفتریاکسون در محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرات $TiO_2$ تحت تابش UV

میرعلی اکبر یاوری

دانشکده شیمی دانشگاه آتاتورک ترکیه، ترکیه

kia.ali.yavari@gmail.com

نسیم جباری

دانشکده علوم پایه دانشگاه کارادنیز تکنیک ترکیه، ترکیه

### چکیده

در این مقاله تخریب فتوکاتالیزوری آنتی بیوتیک سفتریاکسون در محلول‌های آبی شامل  $TiO_2$  تحت تابش نور UV گزارش شده است. هم‌چنین عوامل مؤثر بر واکنش فتوکاتالیزوری از جمله غلظت آنتی‌بیوتیک، غلظت  $TiO_2$  و مقدار pH مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیگیری روند تخریب از اسپکتروفتومتری دو شعاعی UV/Vis بهره گرفته شده است. نتایج نشان دادند که شرایط بهینه برای تخریب آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون با غلظت ۲۰۰ mg، مقدار ۶۰۰ mg از  $TiO_2$  و pH برابر ۵ هست. تحت تاثیر بهترین شرایط عملیاتی، تخریب کامل آنتی‌بیوتیک از محلول آبی در مدت ۹۰ دقیقه صورت می‌گیرد.


**کلیدواژه:** تخریب فتوکاتالیزوری، آنتی بیوتیک، سفتریاکسون،  $UV/TiO_2$

## مقدمه

افزایش جمعیت و پیشرفت سریع صنایع پزشکی و صنعتی با یک مشکل بسیار مهم تحت عنوان آلودگی محیط زیست همراه شده است. در این میان آنتی‌بیوتیک‌های حاصل از پساب‌های کارخانجات داروسازی و بیمارستان‌ها، به دلیل استفاده بسیار آن‌ها، سهم فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. این ترکیبات با جذب شدن در زمین، به تدریج وارد آب‌های زیرزمینی و در نهایت آب آشامیدنی انسان‌ها می‌گردند [۱]. فرآیندهای فتوکاتالیزوری به‌عنوان یک جای‌گزین ساده و کم‌هزینه برای روش‌های متداولی همانند ازوناسیون و کلریناسیون برای حذف آلاینده‌ها (آنتی‌بیوتیک‌ها)، به‌طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. به‌علاوه، عدم استعمال مواد سمی در این روش یکی از مزایای کاربرد آن برای حفظ محیط زیست است [۲]. اساس واکنش‌های فتوکاتالیزوری به این ترتیب است که اگر ذرات نیمه رسانا با انرژی تابش بالاتر از انرژی شکاف‌شان مورد تابش قرار بگیرند جفت الکترون پرنرژی و حفره تشکیل می‌شود که این جفت الکترون-حفره تولید شده با تولید رادیکال‌های آزاد، آغازگر واکنش‌های اکسیداسیون و احیا هستند که در نهایت منجر به معدنی‌سازی ترکیبات آلی آلاینده‌ها می‌گردد. یکی از مهم‌ترین نیمه‌رساناهای شناخته شده  $TiO_2$  است، که یک نیمه‌رسانای ارزان‌قیمت، در دسترس، غیر سمی و با کارایی بسیار بالا است [۳،۴]. هدف از این تحقیق، تعیین شرایط مطلوب و بررسی تأثیر برخی از پارامترهای مؤثر بر تخریب فتوکاتالیزوری آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون (غلظت آنتی‌بیوتیک، غلظت  $TiO_2$  و مقدار pH) است.

## شرح آزمایش

محلول مادر آنتی‌بیوتیک به صورت هفتگی با غلظت  $1 \text{ gL}^{-1}$  تهیه گردید. برای بررسی سینتیک تخریب، غلظت‌های متفاوتی از سفتریاکسون و  $TiO_2$  تهیه و به مدت نیم ساعت در تاریکی قرار گرفت. سپس مخلوط حاصل در معرض تابش دهی لامپ UV (۱۵ W،  $\lambda_{\text{max}} = 254 \text{ nm}$ ) قرار گرفته و نمونه‌برداری با استفاده از یک سرنگ، در فواصل زمانی ۱۰ دقیقه انجام پذیرفت. غلظت آنتی‌بیوتیک، بعد از جداسازی فتوکاتالیست از محلول، به‌وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج ( $\lambda_{\text{max}} = 290 \text{ nm}$ ) اندازه‌گیری گردید.




شکل ۱: ساختمان ملکولی آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون

تأثیر غلظت  $TiO_2$ 

برای بررسی این پارامتر غلظت‌های متفاوتی از  $TiO_2$ -P25 (از ۲۰۰ تا ۶۰۰ mg) در شرایط غلظت ۲۰۰ mg از آنتی‌بیوتیک و  $pH = 5/5$  مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در میان غلظت‌های مورد بررسی، مناسب‌ترین شرایط برای تخریب ۶۰۰ mg است (شکل ۲).

گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده (شکل ۴)، pH مطلوب برای تخریب بهتر آلاینده برابر ۵ هست.




شکل ۴. تأثیر pH محلول بر روی واکنش فتوکاتالیتیکی

### یافته‌ها و بحث

به‌طور کلی کاربرد تصفیه فتوکاتالیزوری در تخریب آنتی-بیوتیک سفتریاکسون می‌تواند به عنوان یک موضوع جالب و فرآیند جایگزین در واحدهای مرسوم موجود، مطرح گردد. تخریب آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون در محلول آبی به وسیله فتوکاتالیزور  $TiO_2$  تحت تابش دهی نور UV-C مطالعه گردید. نتایج این تحقیق بطور واضح نشان می‌دهد که کاتالیزور  $TiO_2$ -P25 در حضور نور UV بر تخریب آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون مؤثر بوده و pH تأثیر مهمی بر سرعت فرآیند تخریب دارد. مکانیسم واکنش با مشارکت مستقیم حفره‌ها و رادیکال‌های هیدروکسیل ( $OH^\bullet$ ) اتفاق می‌افتد. بیش‌ترین تخریب در  $pH = 5$  به دست آمده است.

### مراجع

- [1] X.Wang, C.Neff, E. Graugnard, Y. Ding, J.S. King, LA. Pranger, R. Tannenbaum, Z.L.Wang, C.Summers. Photonic crystals fabricated using patterned nanorod arrays. *Advanced Materials* 17 (2005) 2013.
- [2] D. Ramirez, H. Gomez, D. Lincot. Polystyrene sphere monolayer assisted electrochemical deposition of ZnO nanorods with controllable surface density. *Electrochemical Acta* 55(2010)2191.




شکل ۲: تخریب فتوکاتالیزوری سفتریاکسون توسط غلظت‌های مختلف

فتوکاتالیزور  $TiO_2$

### تأثیر غلظت آنتی‌بیوتیک

غلظت‌های متفاوتی از آلاینده در محدوده ۲۰ تا ۶۰ mg، در شرایط ثابتی از دیگر پارامترهای عملیاتی (غلظت  $TiO_2$  برابر ۴۰ mg و  $pH=5/5$ ) مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه از شکل ۳ معلوم می‌گردد با کاهش غلظت آلاینده آنتی‌بیوتیک، روند واکنش تخریب سریع‌تر می‌گردد.



شکل ۳: تأثیر غلظت آنتی‌بیوتیک در شرایط مطلوب

### تأثیر pH

تحت شرایط ثابت از غلظت‌های آنتی‌بیوتیک و  $TiO_2$ ، واکنش تخریب فتوکاتالیتیکی آلاینده آنتی‌بیوتیک در pH های مختلف در محدوده ۳ تا ۹ مورد بررسی قرار

- [3] X. Ling, N. Jayaraju, C. Thambidurai, Q. Zhang, J.L. Stickney. Controlled electrochemical formation of GexSbyTez using atomic layer deposition (ALD). *Chemistry of Materials* 23(2011)1742.
- [4] B. N. IIIY. B. Ingham, M.P. Ryan. Effect of supersaturation on the growth of zinc oxide nanostructured films by electrochemical deposition. *Crystal Growth and Design* 10(2010) 1189.
- [5] X. Hu, Y. Masuda, T. Ohji, K. Kato. Dissolution-recrystallization induced hierarchical structure in ZnO: bunched roseline and core-shell-like particles. *Crystal Growth and Design* 10(2010)626.